

ISOROC@POLSKA

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ

06a/2016

1. Уникальный идентификационный код изделия:

ISOPANEL d=25-49 мм

MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1

2. Предусмотренное применение или сфера применения:

Для теплоизоляции. Для применения, в котором действуют предписания в сфере реакции на огонь.

3. Производитель:

ISOROC POLSKA S.A.

УЛ. ЛЕСЬНА, 30

13-100, НИДЗИЦА

тел. +48 89 625 03 00

4. Система(ы) оценки и проверки стабильности потребительских качеств:

система 1 и система 3

6a. Гармонизированный стандарт:

PN-EN 13162+A1:2015-04 „Изделия для теплоизоляции в строительстве. Изделия из минерального волокна, изготавливаемые заводским способом. Спецификация“.

Аккредитированная лаборатория или
лаборатории:

**Система 1 - Польский центр
исследований и сертификации S.A. №
1434**

**Система 3 - Польский центр
исследований и сертификации S.A. №
1434**

7. Заявленные потребительские качества:

Основные характеристики	Потребительские качества	и/или уровни/классы	Гармонизированная техническая спецификация
Тепловое сопротивление	Тепловое сопротивление и коэффициент теплопроводности	R _D -таблица 1. Δ D 0,036 Вт/мК	PN-EN 13162+A1:2015-04
	Толщина	T3	
Реакция на огонь	Характеристики Еврокласса	A1	
Стабильность реакции на огонь в функции тепла, атмосферных условий, старения/деградации	Стабильность характеристик	Не изменяется в течение времени ^a	
Стабильность теплового сопротивления в функции тепла, атмосферных условий, старения/деградации	Тепловое сопротивление и коэффициент теплопроводности	R _D -таблица 1. Δ D 0,036 Вт/мК ^b	
	Стабильность характеристик	DS(70,90) ^c [<1 %]	
Прочность на сжатие	Сжимающее напряжение или прочность на сжатие	CS (10)15 [кПа]	
	Точечная нагрузка	NPD	
Прочность на растяжение/изгиб	Прочность на перпендикулярное растяжение к лицевым поверхностям	TR7,5 [кПа]	
Стабильность прочности на сжатие. Сжатие в функции старения/деградации	Ползучесть при сжатии	NPD	
Водопроницаемость	Водопоглощение при кратковременном погружении	WS [<1 кг/м ²]	
	Водопоглощение при длительном погружении	WL(P) [<3 кг/м ²]	
Паропроницаемость	Проникновение водного пара	MU1	
Коэффициент звукоизоляции удара (для полов)	Динамическая жесткость	NPD	
	Толщина dL	NPD	
	Сжимаемость	NPD	
	Сопротивление продуванию потоком воздуха	NPD	
Коэффициент звукопоглощения	Звукопоглощение	NPD	
Коэффициент изоляции от звуков воздуха, переносимых	Сопротивление продуванию потоком воздуха	NPD	

непосредственным путем		
Эмиссия опасных веществ во внутреннюю среду	Эмиссия опасных веществ	NPD ^d
Постоянное сжигание в виде накала	Постоянное сжигание в виде накала	NPD ^d

NPD - потребительское качество не определено

^a Неизменность реакций на огонь при воздействии тепла, климатических факторов и времени пользования. Противопожарные свойства минерального волокна не ухудшаются с течением времени. Классификация изделия согласно Евроклассу связана с содержанием органических веществ, которые не могут увеличиваться со временем.

^b Неизменность теплопроводности при воздействии тепла, климатических факторов и времени пользования. Теплопроводность изделий из минерального волокна не изменяется со временем. Опыт показал, что волокнистые структуры являются стабильными, а поры не содержат других газов, кроме атмосферного воздуха. с Для стабильности измерений только толщина d
Применяются Европейские методы исследований

Таблица 1.

Толщина (мм)	45	40	30	25
Тепловое сопротивление (м ² *К/Вт)	1,25	1,10	0,80	0,65

Потребительские свойства вышеуказанного изделия соответствуют перечню заявленных потребительских свойств. Данная декларация потребительских свойств выдается согласно распоряжению (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше:

От имени производителя подписала:

Паулина Сцеховска п.о - начальник отдела контроля качества ISOROC ROLSKA S.A. в г. Нидзицы

30.06.2016